



CEWELD E 10018-D2

TYPE Basisch beklede elektrode voor het lassen van hoge rekgrens staalsoorten

TOEPASSINGEN Aanbevolen voor het lassen van staal met een hoge rekgrens (> 600 MPa) indien hoge kerfslagwaarden vereist zijn bij temperaturen onder nul. De ideale elektrode voor het lassen van MUD-pijpen in de offshore (Voldoet aan de NACE-eisen). Pijpleidingen volgens API-norm van X65 tot X80.

EIGENSCHAPPEN CEWELD E 10018-D2 is een basisch beklede elektrode met uitstekende laseigenschappen en een extreem laag waterstofgehalte (HD < 3 ml/100gr). De elektrode voldoet aan NACE-eisen MR0175/ISO15156-2.

CLASSIFICATIE

AWS	A 5.5: E 10018-D2
EN ISO	18275-A: E 62 4 MnMo B 42 H5
F-nr	2
FM	4

GESCHIKT VOOR

< 620 MPa ISO 15608: 2.2, 3.1 (360 < ReH ≤ 690 MPa)
 S500Q-S620Q, S500QL-S620QL, S500QL1-S620QL1, L485MB-L555MB, L485QB-L555QB,
 alform 500 M, 550 M, 600 M, aldur 550 Q, 550 QL, 550 QL1, Weldox 500-600, Dillimax 500-600,
 Naxtra
 ASTM A 572 Gr. 65; A 633 Gr. E; A 738 Gr. A; A 852; A 514 M Grade A, B, A 537 M, A
 API 5 L X70, X80, X70Q, X80Q
 Naxtra 63, Weldox 500, Domex 460 MC, Domex 500 MC, Domex 550 MC, Domex 600 MC, Domex 650
 MC, L480 - L550, X65 - X80, Hardox 400, XAR 400, Dilidur 400,

GOEDKEURINGEN CE

LASPOSITIES



TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%)

C	Si	Mn	Mo
0.07	0.4	1.9	0.4

MECHANISCHE WAARDEN

Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness
				-40°C		
As Welded	640	790	20	75		HRc
620°C±15°C 1h	690	740	24	60		HRc

HERDROGEN 400°C / 1 hr

GAS ACC. EN ISO 14175