



CEWELD AA NiCro 600B

TYPE	Basisch gevulde lasdraad op nikkelbasis voor het MAG lassen van nikkellegeringen							
TOEPASSINGEN	CEWELD AA NiCro 600B is ontwikkeld voor het lassen en cladden van nikkellegeringen zoals legering 600 of vergelijkbare materialen. Deze legering kan ook gebruikt worden voor het aan elkaar lassen van ongelijksoortige nikkelbasislegeringen, aan gelegeerd staal of aan roestvast staal. CEWELD AA NiCro 600B kan ook gebruikt worden op moeilijk te lassen staalsoorten!							
EIGENSCHAPPEN	De nieuwste generatie basisslakken garandeert een optimale metallurgische kwaliteit en een aantrekkelijke laskwaliteit. De neersmelt voldoet aan de NiCrFe-3 vereisten. Een beter aspect en vorm van de lasparel in vergelijking met massieve draden met een betere boogstabiliteit en betere bevochtigingseigenschappen met minder spatten. Uitstekende resultaten worden ook bereikt zonder beschermgas.							
CLASSIFICATIE	EN ISO	12153-A: T Ni 6082 (NiCr15Fe6Mn) R M21 3						
	W.Nr.	2.4648						
	F-nr	43						
	FM	6						
GESCHIKT VOOR	E NiCr3 / Ni6082 / NiCr15Fe6Mn 1.4816, 1.4864, 1.4876, 1.4583, 1.4886, 1.5637, 1.5662, 1.5680, 1.6900, 1.6901, 1.6903, 1.6906, 2.4630, 2.4631, 2.4669, 2.4816, 2.4817, 2.4851, 2.4867, 2.4870, 2.4951 NiCr20Ti, NiCr21TiAl, NiCr15Fe7TiAl , NiCr15Fe , LC-NiCr15Fe, NiCr23Fe, NiCr60 15, NiCr80 20, NiCr 10 , NiCr20Ti 1.5637 12 Ni 14, X8Ni9 , 12Ni19 , X12CrNi18 9, GX8CrNi18 10 , X10CrNiTi18 10 , X5CrNi18 10 UNS Nr: K81340 - N06600 - N06601 - N08800 - N08810 Alloy 600, Alloy 600 L, Alloy 800 / 800H UNS N06600, N07080, N0800, N0810							
GOEDKEURINGEN								
LASPOSITIES	 PA  PB  PC							
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%)	C	Si	Mn	Cr	Ni	Nb	Fe	S
	0.01	0.3	5	16.5	Rem.	1.7	6	0.015
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness	
					-196°C			
	As Welded	390	610	45	90		HRc	
HERDROGEN	140°C / 24 hr							
GAS ACC. EN ISO 14175	M21							